

דין וחשבון על בדיקה מס' 9411901782

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א.ח.א.ב. אספקת חומרים שיווק ושירותים (1985 בע"מ)
 מענו : החרושת 6 סגולה, פתח תקוה 51262
 תאריך ההזמנה: 20.6.2013

תאור המוצר

מדגם של חומר איטום פוליאוריטני חד-רכיבי, המכונה איזופול 1000 שנמסר על ידי המזמין באריזת פח סגורה.
 מס' מנה: 709

פרטי הבדיקה

המדגם נבדק בתאריך: 29.1.2014 הנוטל: ב"כ המזמין

מהות הבדיקה

קביעת תכונות לפי תוכנית בדיקות של חברת א.ח.א.ב.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות מובאות בדף מס' 2

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

29.1.2014

תוצאות הבדיקה

מס'	התכונה הנבדקת	שיטות הבדיקה	יח"ד	תוצאות הבדיקה	הערות
1	מידות העובי היבש (מ"מ)	לפי שיטה מסומנת בת"י 1430/3	מ"מ	כ- 2.2 ÷ 2.4	
2	התארכות בירידה של 90% מכוח מקסימאלי	לפי שיטה מסומנת בת"י 4518	%	מיני : 403 ממוצע : 496	
3	משקל סגולי מרחבי	לפי שיטה מסומנת בת"י 1731	ק"ג/ליטר	1.4	
4	גישור על פני סדקים בירידה מכח מקסימאלי של 25%	לפי שיטה מסומנת בת"י 1731	מ"מ	מיני : 7.5 ממוצע : 9	
5	חוזק מתיחה בכוח מקסימאלי	לפי שיטה מסומנת בת"י 4518	מגפ"ס	מיני : 0.07 ממוצע : 0.087	
6	חדירות מים לאחר השריה במים (0.5 בר במשך 24 שעות, עובי יריעה כ-2 מ"מ)	לפי שיטה מסומנת DIN52123	חזותי	לא נראו סימני חדירת מים	
7	חוזק הדבקות במשיכה צרית	לפי שיטה מסומנת בת"י 4518	מגפ"ס	מיני : 1.14 ממוצע : 1.28	
8	גמישות בטמפ' נמוכה (-10°C)	לפי שיטה מסומנת בת"י 1430/3	חזותי	לא נראו סימני סדיקה	