

ביטוגלס

יריעה ביטומנית לציפוי והגנה

תאור המוצר	מסה ביטומנית משורינית בלבד זכוכית ומצופה בחול דק משני צדדיה
מטרות השימוש	מיועד ליישום מתחת לגגות רעפים ושינגלס, הגנה וציפוי של גגות עץ ובטון, הגנה על איטום ביטומני מעל לקרקע ומתחתיה, הגנה על צינורות פלדה עטופים בביטומן, איטום מבנים במערכת רב- שכבתית משולבת בביטומן חם או קר במריחה, הגנה מפני מים נימיים ורטיבות בקירות בנין העשויים בלוקים,

מפרט טכני

	1.4 מ"מ	עובי
	לבד זכוכית	שריון
	20 מ'	אורך גליל
	1 מ'	רוחב גליל
ASTM D 5147	>250	חוזק במתיחה לאורך N/5CM
ASTM D 5147	>140	חוזק במתיחה לרוחב N/5CM
ASTM D 5147	>1.5%	התארכות לאורך %
ASTM D 5147	>1.5%	התארכות לרוחב %
ASTM D 5147	>100	עמידות בחום °C
ASTM D 5147	<0	עמידות בקור °C

אופן השימוש:

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה.
אופן היישום	יש לפרוס היריעה ולהדביקה בעזרת מסטיק ביטומני מסוג פלקספז H או ביטומן חם מסוג אלסטוגום 795. במערכות איטום משולבות על גגות רעפים החיזוק יעשה בעזרת מסמרים.
אריזה	30 גלילים על משטח עץ עטופים בשרינק.
הערות	- אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C. - יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד. - אין להניח או לאחסן משטח על משטח.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.