

## REMMERS BIT 1K S

### תיאור המוצר :

חומר ביטומני חד רכיבי על בסיס מים מעושר בפולימר, מוכן לשימוש לאיטום משטחי בטון אופקיים ואנכיים, מהיר ייבוש, מגשר על סדקים של עד 2 מ"מ, ליישום בהתזה או במריחה.

### מטרות השימוש :

מתאים לאיטום קירות דיפון, קירות מרתף, קורות יסוד, אלמנטי בטון הטמונים בקרקע, קירות חוץ תחת חיפויי אבן, מרפסות קונזוליות. וחדרים רטובים.

### יתרונות :

על בסיס מים ידידותי לסביבה

ליישום מהיר בהתזה או במריחה

חד רכיבי מהיר ייבוש

ניתן ליישום בשכבה אחת בהתזה

### יישום והכנת השטח :

התשתית לאיטום תהייה יציבה ללא חורים, סגרציות ובליטות.

האיטום יבוצע על גבי שטח נקי מאבק ושומן או כל חומר אחר העלול למנוע הידבקות .

ניתן לבצע איטום על משטחים לחים יבשי פנים.

על גבי שטח יש ליישם פריימר מסוג איזופריימר מדולל במים 1:1 בכמות של 0.2 ק"ג/מ"ר, זמן

התייבשות של לפחות 1 – 4 שעות על פי תנאי מזג האוויר, אין להשתמש בחומר עצמו מדולל במים כפריימר.

### המשך יישום והכנת השטח :

יישום ה REMMERS BIT 1K S בהתזה באמצעות איירלס מתאים במריחה עם מברשת.

אין לערבב את המוצר עם מים.

זמן ייבוש לפחות 96 שעות, אין ליישם את החומר במקרה של צפי לגשם ב-24 השעות הקרובות ליישום, אין ליישם בטמפ' הקטנה מ 5C והגדולה מ 30C.

הגנת האיטום באמצעות יריעות הגנה מסוג איזודריין 8 או יריעות ניקוז איזופילטר משולבות בבד גאוטכני. ( כיוון הבליטות תמיד לאדמה )

### תכונות ה REMMERS BIT 1K S :

משקל סגולי – 1.04 גר'ס"מ

אחוז מוצקים – 72%

10.5 –PH

גישור סדקים עד 2 מ"מ לשכבה יבשה בעובי 4 מ"מ

### כמויות יישום:

1.4 ק"ג/מ"ר = 1 מ"מ

### אריזה :

פח מתכת פתיחה מהירה 30 ק"ג, לאחסן במקום מוצל יבש למשך עד חצי שנה.

### בטיחות :

לא למאכל, יש להשתמש בצידוד מגן אישי בדגש על משקפי מגן, במקרה והחומר בא במגע עם העור

יש לשטוף במים, במגע עם העיניים יש לשטוף במים בלבד ולפנות לעזרה רפואית.