

פולפיז SP 3/250

יריעת ביטומנית לתשתיות בעלת גב הניתן לקילוף בקלות

תאור המוצר	יריעת איטום ביטומנית אלסטומרית הנדבקת לפני השטח בחמום קל, משורינות בלבד פוליאסטר בעל חוזק גבוה, ובעלת פן עליון חול. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת יריעה דקה אותה יש להסיר בזמן ישום היריעה.
מטרות השימוש	1. מתאימה למערכות איטום של משטחי בטון בגשרים ומסעות. היריעות מתאימות ליישום על ביטומן חם אלסטומרי, על אספלט, ועל בטון. 2. ממברנת חיזוק על פני מיסעות קיימות ניזוקות לפני ריבודן מחדש, לצורך דחיית השתקפות הסדיקה בשכבה האספלטית החדשה, מונעת חדירת מים לשתי, ומשרינת את המיסעה. 3. מתאימה למערכת איטום חניונים עיליים ותת – קרקעיים המיועדים לריבוד בשכבה אספלטית עליונה (מינימום עובי 4 ס"מ).
יתרונות	תפוקות גבוהות מאוד ליום עבודה, חמום מינימאלי, הדבקה מושלמת לפני השטח.

מפרט טכני

עובי, מ"מ	3.0±0.3	
שריון	לבד פוליאסטר חזק במיוחד	
אורך גליל, מ'	10	
רוחב גליל, מ'	1	
חוזק במתיחה לאורך N/5CM	>700	ת"י 1430/3 (DIN -52123 סעיף 11)
חוזק במתיחה לרוחב N/5CM	>700	ת"י 1430/3 (DIN -52123 סעיף 11)
התארכות לאורך %	>35%	ת"י 1430/3 (DIN -52123 סעיף 11)
התארכות לרוחב %	>35%	ת"י 1430/3 (DIN -52123 סעיף 11)
עמידות בחום °C	>110	ת"י 1430/3 (DIN -52123)
עמידות בקור °C	<-20	ת"י 1430/3 (DIN -52123 סעיף 12)
התאמה למפרטים	מתאים	טבלה 51.07.02.04 במפרט מע"צ 51.04 (2009)

אופן השימוש:

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. אין ליישם CURING COMPOUND על בטון במיועד לאיטום. בתשתיות בטון מומלץ ליישם פריימר אפוקסי מסוג XL-100, בכמות המתאימה לסוג המשטח, כ- 350 ג"ר/מ"ר לאחר דילול ב-30% מים מיושם ב-2 שכבות. במיוחד כאשר יש חשש להופעת בועות (BLISTERS) יש להמתין ליבוש מלא של הפריימר טרם הדבקה היריעה. בתשתיות אספלט ניתן ליישם ציפוי יסוד (אמולביט MS-10 מתוצרת פזקר) במידת הצורך.
אופן היישום	ניתן ליישם את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ- 5°C, ונמצאת במגמת עליה. יש לקלף את גב הפוליאיתילן לפני הדבקה היריעה למשטח.
אריזה	30 גלילים על משטח עץ עטופים בשרינק.
הערות	<ul style="list-style-type: none"> • אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C. • יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד. • אין להניח או לאחסן משטח על משטח. • מפרטי התקנה לאיטום מיסעות גשרים ולהתקנה בין שכבות האספלט ניתן לקבל על פי דרישה.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.