

פזקרט 300

פזקרט 300 הינה יריעה העשויה מלבד ספוג במסה ביטומנית משובחת.	תאור המוצר
היריעה מיועדת לאיטום מתחת לרעפים ושינגלס, להנחה על לוחות OSB.	מטרות השימוש

מפרט טכני:

מראה	ערך נמדד	יחידת מדידה	תקן
משקל ליחידת שטח	300 ± 7%	גר/מ"ר	EN 13859-1
עובי	0.35 ± 15%	מ"מ	EN 1849-1
חוזק למתיחה	אורך : 230± 15% רוחב : 120±15%	5"ס"מ/מ'	EN 13859-1
התארכות	אורך : 1-2% רוחב : 3-4%	%	EN 13859-1
חוזק לקריעה(מסמר)	15±15%	מ'	EN 13859-1
מעבר לאדים	WDD 33 ±15% Sd= 1.3 23°C 0/75% RH	גר/מ"ר x 24 ש' מ'	EN 13859-1
יציבות בחום	- 0.5 < Δ L < 0.5	%	EN 13859-1 80 ° C
גמישות בקור	0	°C	EN 13859-1

אופן השימוש:

<ul style="list-style-type: none"> • וודא כי פני השטח נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק וכל חומר זר אשר יכול להפריע בהתקנה. 	הכנת השטח
<ul style="list-style-type: none"> • יש לפרוש את היריעה על גבי לוחות OSB. • הפרישה מלמטה במעלה השיפוע בשיטת גג רעפים. • יש לקבוע את היריעה בעזרת אקדח סיכות. • יש לאטום את נקודת החדירה בעזרת מריחה של פלקספז H או מאסטרפלקס. 	הוראות השימוש
<ul style="list-style-type: none"> • גליל 20x1 מטר. 	אריזה
<ul style="list-style-type: none"> • התקנת המוצר יש לבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה "עבודה על גגות שבירים או תלולים" (התשמ"ו - 1986). • יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היפגעות העובדים העוסקים בהתקנת המוצר ובאנשים בסביבת העבודה. • טיפוס והליכה ע"ג גג, עלולים להיות מסוכנים לאנשים אשר אינם עובדים מקצועיים בתחום. • עודפי חומר יש לפנות מהאתר בתום העבודה. 	הוראות בטיחות

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנו פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.