

סיקה טופ 122 / 122 פלוס

תאור המוצר	טיח פולימרי דו רכיבי לשיקום ולשחזור בטונים.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> - סיקה טופ 122 הנו מלט דו קומפוננטי מיוחד לתיקונים קונסטרוקטיביים במקומות בהם קיימות פגיעות בברזל הזיון ובבטון. - סיקה טופ 122 פלוס - כנ"ל, אך מכיל הינהיביטור אנטיקורוזיבי חודר להגנה על ברזל הזיון מסוג פרוגרד 901. - חיזוקים מעל ברזל זיון פגוע. - מילוי חורים וכיסי חצץ. - תיקון שברים ופינות בקירות ואלמנטים טרומיים. - תיקון רצפות בטון, עיגון וגראוטינג בין בטון למתכת ומסילות, תיקונים במבנים, תעלות, גשרים, עמודים תומכים ועוד.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> - סיקה טופ 122 בעל חוזק כאפוקסי - $45-55 \text{ N/MM}^2$, אולם קל יותר לשימוש (צמנטי). - הדבקות גבוהה בין בטון וברזל. - התקשות מהירה והשגת חוזק גבוהה תוך זמן קצר. - אפשרות לביצוע מספר גבוה של שכבות ביום אחד. - אין הגבלה לגבי העובי בביצוע השכבות. - אטימות למים, עמידות במי ים, ביוב וכימיקלים. - אינו מתכווץ, אינו נסדק ובעל קיים בלתי מוגבל (עמיד בשחיקה). - אינו רעיל. - ב 122 פלוס האינהיביטור חודר לברזל זיון סמוך לתיקון ומוריד רמות הקורוזיה עד-63%.
אריזה	<p style="text-align: center;">סיקה טופ 122 $B + A = 30 \text{ ק"ג}$</p> <p style="text-align: center;">סיקה טופ 122 פלוס $B + A = 32 \text{ ק"ג}$ תוצרת סיקה ארה"ב</p>
המלצות ליישום	<ul style="list-style-type: none"> - ניתן לבצע תיקון בין 6 מ"מ עד 20 מ"מ לכל שכבה, אשר מקנה ציפוי עמיד שחיקה ברמה גבוהה, בעיקר למשטחים חיצוניים וכן לתיקונים בעוביים 6 מ"מ - 70 מ"מ. - טופ 122 ניתן לביצוע ברמפות, משטחי חנייה חיצוניים ועוד.
יחסי עירבוב	<ol style="list-style-type: none"> 1. סיקה טופ 122 - אריזה 30 ק"ג $B + A$. יחס ערבוב במשקל 1 : 5. (5 ק"ג נוזל). 2. סיקה טופ 122 פלוס - אריזה 32 ק"ג $B + A$, יחס ערבוב במשקל 1 ק"ג נוזל ל- 7.3 ק"ג אבקה. (3.85 ק"ג נוזל).
הגבלות והוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> - זמן מדף - 12 חודש באריזה סגורה ובמקום קריר ומוצל. - החומר אינו רעיל ואינו מזיק. - במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית. - דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

