

איזופול 1000

תיאור המוצר:

- חומר פוליאוריטני חד רכיבי מוכן לשימוש במריחה או התזה היוצר ממברנת איטום רציפה ללא חפיפות בעלת עמידות למים עומדים U.V ושחיקה.

מטרת השימוש:

- איטום גגות בטון, פח, איסכורית.
- חידוש איטום על גבי יריעות ביטומניות.
- איטום גגות מרוצפים.

מפרט טכני:

	1.4 גר'מ"ר	צפיפות
DIN 53504	600%	התארכות
DIN 53504	8 N/mm ²	חוזק מתיחה
	65	קשיות (SHORE A)
DIN En 1542	2 N/mm ²	חוזק הידבקות לבטון
DIN 1048-5	5 bar 3 days	עמידות בלחץ מים
DIN EN ISO 7783-1	Sd=1.6m	מעבר אדים

אריזה ואחסון:

- פח 25 ק"ג
- יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.

הוראות התקנה :

- התשתית לאיטום תהייה נקייה, יבשה, יציבה וחלקה ללא חורים שקעים גרדים וחומרים זרים.
- יש ליישם פריימר איזופול בכמות של 100גר' – 200 גר' למ"ר ולהמתין בין 3 עד 4 שעות לייבוש בהתאם למזג האוויר, לאחר 48 שעות או במקרה של גשם יש לחדש את הפריימר.
- איזופול 1000 מתאים ליישום בטמפ' הנעות בין 7 – 35 צ'
- כמות ממומלצת לביצוע 1.5 ק"ג עד 3 ק"ג למ"ר ב 2 עד 3 שכבות עם המתנה של 2 שעות עד 3 שעות בין כל יישום.
- בגגות מתכת יש להבריש באמצעות מברשת ברזל ולנקות עם טולאול.

בטיחות :

- יש להשתמש בצידוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
- העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007.
- יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.
- יש להימנע משאיפת אדי החומר.