

איזופול PB

תיאור המוצר:

- מערכת איטום משחתית חד רכיבית, בשילוב של פוליאוריתן וביטומן, היוצרת ציפוי חזק, חלק ואלסטי יחד עם אדהזיה (כושר הצמדות) מצוינת. לשימוש במגוון משטחים הממבראנה שמתקבלת, בעלת כושר והתנגדות מכאנית מעולה ובעלת עמידות בקרינת UV המוצר מבוסס על שרף פוליאוריטני אלסטומרי טהור דוחה מים ופוליאוריטני בשילוב ביטומן טהור יישום

מטרת השימוש:

- חדרים רטובים, מרפסות.
- מטבחים תעשייתיים.
- תקרות בטון, מבנים תת קרקעיים

מפרט טכני:

	0.95 גר'מ"ר	צפיפות
DIN 53504	600%	התארכות
	35	קשיות (SHORE A)
ASTM D4541	2 N/mm ²	חוזק הידבקות לבטון

אריזה ואחסון:

- פח 20 ק"ג
- יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.

הוראות התקנה :

- התשתית לאיטום תהייה נקייה, יבשה, יציבה וחלקה ללא חורים שקעים גרדים וחומרים זרים, אין ליישם על בטון קל (בטקל)
- שתית בטון מומלצת: קשיות: 15 Mpa לחות: $W < 10\%$
- יש ליישם **פריימר איזופול** בכמות של 100גר' – 200 גר' למ"ר ולהמתין בין 3 עד 4 שעות לייבוש בהתאם למזג האוויר, לאחר 48 שעות או במקרה של גשם יש לחדש את הפריימר.
- איזופול PB מתאים ליישום בטמפ' הנעות בין 7 – 35 צ'
- כמות ממומלצת לביצוע 1.5 ק"ג עד 3 ק"ג למ"ר ב 2 עד 3 שכבות עם המתנה של 2 שעות עד 3 שעות בין כל יישום.

בטיחות :

- יש להשתמש בצידוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.
- העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז – 2007.
- יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.
- יש להימנע משאיפת אדי החומר.