



דף מידע טכני

# סיקה לסטיק® - (Thixo) 560

ממבנה פוליאוריטני חד רכיבית לאיטום גגות על בסיס טכנולוגיית CET חדשנית, כלכלית ואיכותית.

<p>סיקה לסטיק 560 טיקסו הינה ממברנה משחתית, חד רכיבית נטולת סולבנטים, לאיטום משטחים. הממברנה הנה בעלת אלסטיות גבוהה ועמידות מוחלטת ב UV וידידותית לסביבה.</p>	<b>תיאור המוצר</b>
<p>▲ לאיטום גגות בבניה חדשה ושיקום בבניה ישנה.          ▲ לאיטום גגות עם פרטים מורכבים וגיאומטריה משתנה ולאזורים בעלי גישה מוגבלת.          ▲ לשיקום כשלים באיטום גגות קיימים באופן כלכלי ובמחזור חיים ארוך          ▲ מתאים לתשתית בטון, גגות פח גלי, עץ, יריעות ביטומניות ועוד          ▲ ביצוע איטום רפלקטיבי התורם לחסכון באנרגיה כתוצאה מהורדת עלויות הקירור של המבנה          ▲ לאיטום תחת מערכות ריצוף בגגות, תחת המגבלות המצוינות בסעיף " הגבלות ליישום"</p>	<b>שימושים</b>
<p>▲ עמיד ב UV ובמזג אויר לאורך שנים ללא שינוי גוון.          ▲ אלסטי מאוד ומגשר סדקים          ▲ אינו רעיל, על בסיס מים וללא VOC          ▲ חד רכיבי מוכן לשימוש          ▲ הידבקות מעולה לתשתיות סופגות ואטומות כאחד          ▲ ממברנת אטימה רציפה ללא תפרים          ▲ מאפשרת נשימת התשתית          ▲ 12 חודשים חיי מדף</p>	<b>תכונות / יתרונות</b>
<p>▲ תקן אש T1 - ENV 1187 B<sub>roof</sub>          עמידות סולארית, רפלקטיבית לפי ENERGY STAR <math>0.80 \geq</math></p>	<b>בדיקות ואישורים</b>
<p>משחה לבנה או אפורה (ניתנת לגיוון בפריקטים לפי דרישת הלקוח)</p>	<b>מראה / גוון</b>
<p>דלי, 20 ק"ג</p>	<b>אריזה</b>
<p>12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים, בצל בטמפרטורה <math>5^{\circ}C</math> ל <math>30^{\circ}C</math>. באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה. המוצר רגיש ללחות. יש לשמור על אריזתו סגורה כאשר לא בשימוש.</p>	<b>איחסון/חיי מדף</b>
	<b>מידע טכני</b>
<p>פוליאוריתן בתוספת שרפים אקרילים בטכנולוגיית CET.</p>	<b>בסיס כימי</b>
<p>~ 1.29 ק"ג/ליטר (ב <math>23^{\circ}C</math>)</p>	<b>צמיגות</b>
<p>48% בנפח, ~ 62% משקל</p>	<b>תכולת מוצקים</b>
<p><math>5^{\circ}C</math> ועד <math>80^{\circ}C</math> (+ (נבדק עם רשת שריון מסוג Reemat).</p>	<b>טמפ' שירות</b>

עברית  
איטום

תכונות פיסיית	
חוזק מתיחה	פילם ללא שיריון $\sim 1.5\text{N/mm}^2$ פילם כולל שיריון $\sim 8\text{N/mm}^2$
התארכות	פילם ללא שיריון $\sim 350\%$ פילם כולל שיריון $\sim 40\text{-}60\%$
מידע מערכת	<p>(1) <u>ציפוי ואיטום גגות</u></p> <p>לציפויי ואיטום עמיד UV לשיפור האיטום והארכת משך חיי הגג והבטון. ציפוי רפלקטיבי להפחתת תצרוכת אנרגיה.</p> <p><b>ציפוי:</b> סיקה לסטיק 560 טיקסו ב 1-2 שכבות.</p> <p><b>תשתית:</b> בטון, מתכת, אריחים, יריעות ביטומניות ועוד.</p> <p><b>יסוד:</b> סיקה לסטיק 560 טיקסו מדולל ב 15% מים</p> <p><b>עובי כולל:</b> 0.5 מ"מ, לציפוי והגנה. תצרוכת 1.3 ק"ג/מ"ר.</p> <p><b>לאיטום והגנה:</b> 0.8 - 1 מ"מ = 2-2.5 ק"ג/מ"ר.</p> <p>(2) <u>איטום גגות עם רשת REEMAT או Fleece 120</u></p> <p>לאיטום בבניה ולשיקום מערכות איטום בגגות בשתי שכבות לסטיק 560 ביניהם רשת REEMAT או Fleece 120 .</p> <p><b>ציפוי:</b> סיקה לסטיק 560 טיקסו.</p> <p><b>תשתית:</b> בטון, מתכת, אריחים, יריעות ישנות.</p> <p><b>יסוד:</b> סיקה לסטיק 560 טיקסו מדולל ב 15% מים.</p> <p><b>עובי כולל:</b> כ 1 מ"מ = 1.75 - 2.3 ק"ג/מ"ר.</p> <p><b>תצרוכת כוללת:</b> 2.3-3.2 ק"ג/מ"ר.</p> <p>(3) <u>איטום גגות חדשים או משוקמים</u></p> <p>ציפוי בפריימר + 3 שכבות סיקה לסטיק 560 כולל רשת Fleece 120 או REEMAT בין שכבה ראשונה לשנייה.</p> <p><b>תצרוכת:</b> 2.3-3.2 ק"ג/מ"ר</p>

מבנה ואחריות	מערכת 1	מערכת 2	מערכת 3
	סיקה לסטיק 560 טיקסו	סיקה לסטיק 560 טיקסו	סיקה לסטיק 560 טיקסו
		10 שנים עמידות	15 שנים עמידות
		מערכת חלקה טיקסו	מערכת טקסטורה מחוספסת
	סיקה לסטיק 560 טיקסו מיושם בשכבה אחת על התשתית ללא רשת	סיקה לסטיק 560 טיקסו מיושם בשכבה אחת על התשתית ומחוזק ברשת ומחוזק ברשת או Fleece 120 או REEMAT. סגירה בשכבה אחת או שתי שכבות סיקה לסטיק 560 טיקסו.	סיקה לסטיק 560 טיקסו מיושם בשכבה אחת על התשתית ומחוזק ברשת או Fleece 120 או REEMAT. סגירה בשכבה אחת או שתי שכבות סיקה לסטיק 560 טיקסו.

עברית  
איטום

דף מידע טכני  
סיקה לסטיק® 560 - (Thixo)  
תאריך 1/2/23 תיקון מספר:  
קוד טכני: 77560



	שכבות סיקה לסטיק 560 טיקסו.	
עובי 1.5 מ"מ	עובי 1.0 מ"מ	עובי 0.3 מ"מ - 0.5 מ"מ
3-3.2 ק"ג / מ"ר ב- 4 שכבות	3-2.5 ק"ג / מ"ר ב-3 שכבות	1.3-0.8 מ"מ = 2-2.5 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות

יסוד: המוצר עצמו מדולל ב 15% מים ע"ג תשתיות בטון יציב, מתכות, עץ, אריחים, יריעות ביטומניות.

#### תיקונים ועיבוד פרטים

(1) פריימר כנ"ל

(2) מריחת שכבה אחת או יותר של החומר הנדרש. ניתן למרוח בשכבה עבה. החומר אינו מתפוצץ או נסדק. לתפקוד ארוך טווח עם חוזק גבוה, ניתן לשריין פינות, בסיסים וכדו', עם רשת REEMAT.

על הבטון להיות בן 28 יום לפחות. ובעל חוזק לשליפה של מינימום  $1.5\text{N/mm}^2$  תשתיות צמנטיות ומינרליות יש להכין באופן מכאני ע"י ליטוש, צלוק וכדו'. יש להסיר חלקים רופפים, קליפת מי צמנט, ציפויים ישנים, זיהומים, שמן, גריז וכל גורם אחר שעלול להפריע להדבקות הציפוי! יש שאוב אבק היטב.

תיקונים בתשתית יש לבצע במערכות סיקה גרד, סיקדור לפי מפרט נפרד. בליטות יש להסיר באמצעות ליטוש. חורים וסדקים יש לפתוח ולמלא באמצעות חומרי תיקון מתאימים דוגמת סיקה טופ 122, סיקה רפ, סיקדור 31 וכדו' לתשתית בטון חדשה מומלץ ליישם שכבה ראשונה בטמפרטורות נופלות - בשעות אחה"צ כדי למנוע התחממות והופעת בועות ע"ג הציפוי.

אריחים ולבנים: יש לטפל באיטום של הפוגות לפני ביצע הציפוי.

יש לוודא כי אריחים דבוקים היטב לתשתית לפני ביצוע הציפוי כדי למנוע התנתקות הציפוי עם האריח מתשתית הבטון.

ע"ג יריעות ביטומניות: יש לוודא טיב הדבקות הביטומן לתשתית. חובה לבצע מערכת משוריית ואיטום ביטומני ב Reemat ע"ג ביטומן.

ע"ג תשתית עץ: יש לוודא שלמות רצפה וחיבור אחיד לתשתית

ע"ג מתכות: יש לוודא ניקיון והיעדר קורוזיה. הכנת שטח במקרה של קורוזיה תהיה באמצעות ניקוי חול עד למתכת לבנה.

ציפויים ישנים, אפוקסי/פוליאוריתן: יש לוודא טיב הידבקות הציפוי הישן וניקיון.

ע"ג שכבה ישנה של סיקה לסטיק 560: ניקיון וטיב הדבקות כתנאי בלבד.

#### הכנת תשתית

#### פריימר (יסוד)

תצרוכת	יסוד	תשתית
כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	בטון/צמנטי

עברית  
איטום



דף מידע טכני  
סיקה לסטיק® - 560 (Thixo)  
תאריך 1/2/23 תיקון מספר:  
קוד טכני: 77560

כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	לבנים/אבן
כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	אריחים קרמיים
כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	אספלט לא גגות וחניונים לרכב
כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	יריעות ביטומניות
כ 250 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	ציפויים ביטומניים
כ 200 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	מתכות (ברזל, פח מגולוון, אלומיניום, נחושת, נירוסטה, פליז)
כ 200 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	עץ
כ 150 גר/מ"ר	סיקה לסטיק 560 מדולל ב 15% מים	צבעים, ציפויים
	תלוי בטיב הידבקות היסוד לתשתית (יש לבצע ניסיון).	ממברנות ישנות

<b>הגבלות ליישום</b>	
<b>טמפ' תשתית</b>	מינימום 8°C + מקסימום 45°C +
<b>טמפ' סביבה</b>	מינימום 8°C + מקסימום 45°C +
<b>לחות באויר</b>	מקסימום 80%
<b>הכנת החומר</b>	
<b>ערבוב</b>	יש לערבב במערבל חשמלי במשך 1 דקה לפני היישום. אין לערבב מעבר לנדרש למניעת כניסת אויר מיותר למערכת
<b>שיטת יישום</b>	1) על שכבת הפריימר (יסוד) להיות יבשה לחלוטין במגע. 2) יש להגן על האזורים העלולים להינזק מהכתמה באמצעות פוליאוריתן או נייר דבק 3) יש להקיף על זמני המתנה בין שכבות כמתואר בהמשך עמוד זה. 4) <b>איטום גג עם שריון:</b> א) יישום שכבה ראשונה בתצרוכת של כ - 1 ליטר/מ"ר באורך 1 מ' באמצעות רולר ב) הנח את הרשת וגלגל עם רולר את הרשת פנימה אל תוך החומר. ג) המתן לייבוש לפני ביצוע שכבת סגירה באמצעות רולר. ד) חובה תמיד להתחיל עם טיפול בפרטים ורולקות לפני איטום משטחים גדולים.
<b>כלים</b>	1) לחץ מים/גרניק: לשטיפת הגג לפני ביצוע הציפוי יש להמתין לייבוש מלא. 2) ספוג /מגב גומי: להסרת מים מהגג. 3) מקדח ומוט ערבול: לערבוב החומר לפני יישום. 4) מברשת צבע עבה: לצביעה וטיפול בפרטים וחיבורים.

---

5) סכין יפני: לחיתוך פרטים ורשת השריון Reemat.

6) איירלס: לביצוע הציפוי. לחץ 220 באר, 5.1 ליטר/דקה. 0.83 דיזה (0.033 inch) דוגמא: Wagner HE 940.

---

במים בלבד מיד לאחר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכניים בלבד.

**ניקוי כלים**

---



עברית  
איטום

**דף מידע טכני**  
סיקה לסטיק® - 560 (Thixo)  
תאריך 1/2/23 תיקון מספר:  
קוד טכני: 77560

בין שכבת יסוד לשכבת איטום

מקסימום המתנה	מינימום המתנה	לחות יחסית	טמפ' תשתית
ללא הגבלה (כמו קודם)	~24 שעות	50%	+10°C
ללא הגבלה (כמו קודם)	~24 שעות	50%	+20°C
ללא הגבלה (כמו קודם)	~12 שעות	50%	+30°C

הזמנים הינם בגדר המלצה בלבד. תנאי שטח, אופן יישום, תנאי סביבה וכד' עלולים להשפיע על זמנים אלה.

**הגבלות ליישום**

- 1) עמידות למים עומדים, טל, לחות וכדומה. כאשר מיושם עם רשת
- 2) יש להקפיד על תנאי היישום תשתית וסביבה
- 3) יש להימנע משלוליות ביו שכבות או הרטבה של הציפוי עד לייבוש השכבה העליונה. ולנגב עם ספוג לפני יישום השכבה הבאה או מים עומדים.
- 4) יש להימנע מיישום המוצר על גגות לא מנוקזים בעלי מים עומדים תמידית וחשופים לטמפ' נמוכות מתחת ל 0°C.
- 5) אין ליישם המוצר ישירות על לחות בידוד תרמי
- 6) ניתן ליישם Reemat באופן חלקי רק על אזורים קשים או נתונים לסדיקה ועבודה מאומצת של התשתית.
- 7) אין ליישם מוצרים צמנטים ישירות על הממברנה. יש לייצר שכבת חיץ ע"י פיזור קוורץ צורני. יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.

**זמן יבוש סופי**

המוצר מוכן לשימוש אחר:

טמפ' תשתית	לחות יחסית	יבש למגע	עמיד לגשם	ייבוש מלא
+10°C	50%	כ - 4 שעות	כ - 12 שעות	כ 6 ימים
+20°C	50%	כשעתים	כ - 8 שעות	כ - 4 ימים
+30°C	50%	כשעה אחת	כ - 4 שעות	כיומיים

**אזהרת בטיחות**

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

**הגבלת אחריות**

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

עברית  
איטום

דף מידע טכני  
סיקה לסטיק® - 560 (Thixo)  
תאריך 1/2/23 תיקון מספר:  
קוד טכני: 77560



---

**גילאר בע"מ**

שימור ואיטום מבנים

נציגת חברת Sika שוויצריה

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין

טל: 03-9019004

פקס: 03-7407238

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

---

**דף מידע טכני**

סיקה לסטייק® - 560 (Thixo)  
תאריך 1/2/23 תיקון מספר:  
קוד טכני: 77560

עברית  
איטום

BUILDING TRUST

