

פזקרול 18

חומר איטום ביטומני חד רכיבי אלסטומרי לישום קר

מטרות השימוש

- ✓ חומר עזר לאיטום בעicker בעבודה עם יריעות ביטומניות ולישום יריעות ביטוגלס בהדקה קרה.

תאור המוצר

פזקרול 18 הינו חומר איטום משחתני ביטומני אלסטומרי, מושבח בפולימרים ומוחזק בסיבים טבעיים.

אריזה פח 18 ליטר



יתרונות

- ✓ עמידות גבוהה למים עומדים.
- ✓ הדבקה מצוינת לבטון וליריעות ביטומניות.
- ✓ יישום קר ללא צורך בחימום.
- ✓ ניתן לעצב בקלות סכיב אלמנטים מורכבים.

צבע

משחה שחורה.

זמן ייבוש

12 עד 48 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.

PAZKAROL 18



מפרט טכני

שיטת בדיקה	תוצאות הבדיקה	סוג הבדיקה
	משקל סגול: 1.26 גר./מ"ל	משקל סגול
	> 80%	אחוז מוצקים
	> 5°C	טמפרטורת יישום
ASTM D2939	> 100°C	עמידות בחום
ASTM D522	< 0°C	גמישות בקור
ASTM D412	> 1.0	חזק מתיחה, מגפ"ס
ASTM D412	50%	התארכות
ASTM D2939	עומד	עמידות למים עומדים
DIN 52123	0.5 אטם, 24 שעות	עמידות בלחץ מים



אופן השימוש

הערות

- ✓ אין צורך בדילול. במידה והחומר מעט סמייך, ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר (עד 3%).
- ✓ יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה.
- ✓ המוצר מכיל ממיסים נדייפים ודלקים.
- ✓ אחסן את המוצר במקום מוצל ומאורור היטב.
- ✓ בזמן יישום המוצר, יבשו, ויישם מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתקנות הממס.
- ✓ מומלץ לנוקוט את כל הפעולה באמצעות טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.

הכנות השטח

- ✓ וודא כי פני השטח לאייטום יהיו נקיים וחופשיים מחALKIM רופפים, אבק, קליפות ציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר העולול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדיס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחזור לעומק 2 ס"מ ולתakan בעזרת טיט פולימרי.
- ✓ על בטון חשוף ישם שכבת יסוד פרוימר מסוג SG474 בכמות של כ-250 גר./מ"ר והמתן 4-2 שעות לייבוש מלא (בהתאם לתנאי מג האויר).

הוראות בטיחות

- ✓ לפניה השימוש במוצר יש לקרוא את ההוראות הבטיחות והażירות המופיעות על תווית המוצר ובגלאיון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ הרחק ממוקרות חום (S15).
- ✓ הרחק ממוקור הצתה העישון אסור (S16).
- ✓ השתמש בbigood מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37).
- ✓ הימנע משחרור לסייע: התיחס להוראות מיוחדות ולגלאיון הבטיחות (S61).

אופן היישום

- ✓ מומלץ לישם **פזקרול 18** באמצעות מרית (שפכטל) או מברשת במשקל 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר לשכבה.
- ✓ לאחר המתנה של 24 שעות יש לישם שכבה נוספת בכמות של כ- 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר.
- ✓ יבש סופי: עד 7 ימים (בהתאם לתנאי מג האויר).
- ✓ הלבן את שכבת האיטום באמצעות מסטר אג, אקריליפז, מלבן אקרילי או סילברפז מתוצרת פזקר. בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.



המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסתויות בכמותות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינם בוגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומריהם ולתנאים הסבוכתיים לפניו השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונש mach להנחותך.

המלצותינו אין מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום וה坦אים הסבוכתיים לדרישותינו.

