

פריימר GS/474

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

| | |
|---|-------------|
| פריימר GS/474 הינו תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר | תאור המוצר |
| פריימר GS/474 מהווה שכבת יסוד לפני יישום יריעות ביטומניות, ביטומנים, מסטיקים ומשחות ביטומניות. מתאים למשטחי בטון, בטקל ומתכת. | מטרת השימוש |
| <ul style="list-style-type: none"> ניתן ליישום על גבי משטחים לחים עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות | יתרונות |

מפרט טכני :

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| תמיסה שחורה | הופעה |
| 25-125 שניות | צמיגות |
| אין | תכולות מים |
| עד 225°C – 35% מיני | זיקוק נדיפים |
| עד 360°C – 65% מיני | |
| מעולה לבטון, בטקל ומתכת | כושר הידבקות |
| ASTM D41 | מתאים לדרישות תקן |
| 4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) | זמן ייבוש |

אופן השימוש :

| | |
|---|---------------|
| <p>וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה.</p> | הכנת השטח |
| <p>ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. יישם שכבה אחידה בכמות של כ- 200-300 ג"ר/מ"ר. המתן לייבוש כ- 4 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.</p> | אופן היישום |
| <p>חבית 180 ק"ג/ג'פח 15 ק"ג.</p> | אריזה |
| <ul style="list-style-type: none"> בכדי למנוע כיוסי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 4 ימים לאחר היישום. בזמן ישום המוצר, יבושו, וישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום. לפני ביצוע פעולה באש גלויה ו/או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ, יש לוודא כי החומר יבש לחלוטין וכי המקום מאוורר ואינו מכיל אדי החומר. אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי מתוצרת "פזקר". המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים. | הערות |
| <ul style="list-style-type: none"> לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. לא למאכל הרחק ממקורות חום (S15). הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16). השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים (S36/37/39). מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61). | הוראות בטיחות |

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.