

סופרטייט יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה

תאור המוצר	יריעה ביטומנית אלסטומרית הנדבקת מעצמה, משורינות בלבד פוליאסטר ובעלת ציפוי עליון חול. לחלק התחתון של היריעה ולפס החפיפה מוצמדת שכבת פוליאטילן דקה הניתנת להסרה בקלות לפני ההדבקה לפני השטח ובין החפיפות.
מטרות השימוש	איטום בהדבקה של יסודות, מעברי מים, גגות פח, גגות בטון, לוחות OSB מתחת לרעפים או גגות פח, קירות גבס ולוחות פוליסטירן.
יתרונות	בעלת כושר הדבקה עצמי גבוה במיוחד.

מפרט טכני

תכונות	סופרטייט 2P	
עובי, מ"מ	2	
שריון	לבד פוליאסטר	
אורך גליל, מ'	20	
רוחב גליל, מ'	1	
חוזק במתיחה לאורך, ניוטון / 5 ס"מ	> 500	ASTM D5147
חוזק במתיחה לרוחב, ניוטון / 5 ס"מ	> 300	ASTM D5147
התארכות לאורך, %	> 25	ASTM D5147
התארכות לרוחב, %	> 25	ASTM D5147
עמידות בחום, °C	> 100	ASTM D5147
גמישות בקור, °C	< -20	ASTM D5147

אופן השימוש

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להדבקה. בתשתיות נקובות או מאובקות יש ליישם פריימר ביטומני מסוג GS474 בכמות המתאימה לסוג המשטח (כ-250 גר"/מ"ר עבור תשתית עשויה מבטון). יש להמתין ליבוש מלא של הפריימר לפני הדבקה היריעה.
אופן היישום	ניתן ליישם את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ-5°C.
אריזה	23 גלילים על משטח.
הערות	<ul style="list-style-type: none"> אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C. יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד. הגלילים במצב אנכי. אין להניח או לאחסן משטח על משטח.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.