

החזרי קרינה
 TSR 84%
 U.v 26%
 IR 83%
 Visible 88%

20 ק"ג

טמפג

משחה לבנה עם תוספים תרמיים מיוחדים להחזר קרינה ומכיל סיבים המחזקים עמידות מכנית ותורמים לגמישות.

יישום


לאחר ייבוש של כשעתיים וחצי (ייבוש מלא) יש ליישם שכבה שניה 1.5 ק"ג עד לכיסוי מוחלט של שכבת הפריימר הראשונה. זמן ייבוש כ 24 שעות. סופי 14 יום. אין ליישם ע"ג פוליאוריתן מוקצף וחובה לוודא שהגג בשיפוע נדרש ופתחי הניקוז נקיים.

אחסון

יש לאחסן במקום מוצל בין 5-30°C מתאים לשימוש עד 12 חודשים מהייצור

אזהרות ובטיחות

המוצר אינו למאכל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, להימנע ממגע עם עור ועיניים. מומלץ להשתמש במשקפי מגן וכפפות. במקרה של מגע עם עיניים, יש לשטוף את העיניים בכמויות גדולות של מים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לערבב את החומר עם חומרים נוספים.



מיוצר ע"י Nobrand Ltd

מפרט טכני

משקל סגולי - 1.4 ג/מ"ל
 אחוז מוצקים - 60-65%
 צריכה למ"ר עובי 1 מ"מ - 2 ק"ג/מ"ר כולל הפריימר
 טמפ' יישום - מעל 5 מעלות ועד 35°C
 עמידות בחום - 100°C
 חוזק במתיחה - 1 מגפ"ס
 התארכות - 100%
 זמן ייבוש - כ 24 שעות
 אריזה - 20 ק"ג

שימושים

לשיפור האיטום, הלבנה ובידוד. מתאים ליישום על בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. מריחה באמצעות מגב, מרסס ארלס מתאים ומברשת

הכנת הגג

לפני היישום יש לבדוק שהגג מנוקז היטב ואטום. שיפוע נדרש 1.5% לפחות. יש לנקות את הגג משומנים, לכלוך וסיד בעזרת מטאטא ולאחר מכן לשטוף תוך כדי שפשוף. בועות, קרעים וסדקים, יש לתקן לפני היישום. בזמן היישום, הגג חייב להיות יבש לחלוטין.

אופן השימוש

לגגות ישנים עם יריעות ביטומניות ישנות, יש להכין שכבת יסוד ראשונה (פריימר), טמפגג לדלל ב30% מים. לגגות חדשים עם יריעות חדשות, יש ליישם פריימר אפוקסי.



אחריות 5 שנים



עמיד UV



עמיד במים עומדים



גמיש



משפר איטום



מבודד תרמי